



## FLOOROPAL PRO MBC

ÇİMENTO ESASLI ZEMİNLER İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI ÖZEL KORUYUCU CİLA

FLOOROPAL PRO MBC hibrid reçine esaslı yüksek performanslı bir zemin koruyucusudur. FLOOROPAL PRO MBC uygulandığı yüzeye gayet iyi nüfuz ederek film tabakası teşkil eder, Su, Nem, Çizilme ve UV ışınlarına direnç gibi özelliklere sahip son kat koruyucu özel bir ciladır. Su bazlı ve kokusuzdur. Sağlığa zararlı buharlar yaymadığından kapalı hacimlerde kullanıma uygundur. Hızlı kurur. Mat, Yarı Mat veya Parlak olarak tercih edilebilir.

## UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL PRO MBC, Mikrobeton, Çimento bazlı şaplar ve NEA FLOOROPAL serisi üzerine koruyucu olarak kullanılır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Flooropal PRO MBC kullanıma hazır olarak sunulur. Hiçbir şekilde yabancı malzemeler (selulozik tinerler) ile karıştırılmamalıdır.

Yoğunluk 1,03+/-0.2 gr/cm<sup>3</sup>

Film oluşması için en düşük sıcaklık +10 C

## UYGULAMA

FLOOROPAL PRO AMC mikrobeton uygulamasından en az 24 saat sonra, FLOOROPAL M TOP, M 15, M Flex üzerine 2 kat halinde uygulanır. Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Zemin ve ortam ısılarına özen gösterilmelidir.

Malzeme yaklaşık %5 su ile sulandırılıp iyice karıştırıldıktan sonra, tabanca ve kısa tüylü rulo ile uygulanabilir. İlk kat uygulamada malzeme yedirilerek sürülmeli, ancak yüzeyde göllenme olmamasına dikkat edilmelidir. Emilmeyen malzeme yüzeyden silinmelidir. İkinci katta malzeme daha az kullanılmalı, yüzeyde emilmeyen ve biriken malzemenin kalmamasına özen gösterilmelidir.

FLOOROPAL PRO MBC, sıcaklığı min.+10C- max.+30 C arasında olan yüzeylere ve ortam sıcaklıklarında uygulanmalıdır. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Malzemenin sağlıklı bir şekilde kuruyabilmesi için, ortam havasının bağıl nemi %70'in altında bulunmalıdır. Soğuk hava ortamında uygulanmamalıdır.

Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir. Tüm gereçler ve ekipman derhal suyla temizlenmelidir.

## TÜKETİM

FLOOROPAL PRO MBC tüketimi 2 katta yaklaşık 120-160 gr/m<sup>2</sup>dir.  
1-2 katta 15-25 mikron kuru film kalınlığı elde edilir.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

FLOOROPAL PRO MBC solventsiz ve normal kullanım koşullarında tehlikesizdir. Ciltle temas etmesi halinde, derhal suyla yıkayın. Eldiven giyin ve koruyucu gözlük takın. Koruyucuyu püskürtürken, zerreciklerin solunmasını engelleyin.

Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik veri sayfalarımıza başvurun.

## **AMBALAJ**

FLOOROPAL PRO MBC, 5 kg,10kg ve 15 kglık plastik bidonlarda satıřa sunulur.Uygulama ncesi malzemeyi karıřtırınız.

## **DEPOLAMA SÜRESİ**

+5 -+30 C de kapalı alanlar da direk güneř ıřığı ve dondan koruyarak orijinal ambalajlarında depolandığında raf ömrü 12aydır.

## **TEKNİK SERVİS**

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danıřınız.